



LIGNOLUX

WACHS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE VON GEÖLTES UND/ODER GEWACHSTES
PARKETT UND HOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Lösung auf Mineralwachsbasis, pflanzliche Wachse, geruchlose aliphatische Lösungsmittelöle und D-Limonen

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die Finish, den Schutz und die Wartung aller Arten von Holzoberflächen, die innen mit Öl und/oder Wachs behandelt werden (Parkett, Beschichtungen, Möbel).

LEISTUNGEN:

LIGNOLUX ist ein Reinigungsprodukt für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von Innenholzoberflächen (Fußböden, Verkleidungen, Fenster, Möbel), die mit Öl und/oder Wachs imprägniert sind.

LIGNOLUX:

- ist eine sehr feine flüssige Lösung von Ölen und Wachsen mit großer Durchdringung und Abdeckung der Holzfasern;
- reinigt, entfettet und nährt das Material und hinterlässt eine wachsartige Oberfläche für Holzessenz;
- hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Tritte und Schmutz;
- wiederherstellt, erhält und schützt der schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstbehandlung;
- ist im Laufe der Zeit leicht zu reinigen und zu warten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie kleine Mengen LIGNOLUX auf die Oberfläche auf und verteilen Sie das Produkt in einer dünnen Schicht mit einem weichen Tuch ohne Übermaß, bis es vollständig getrocknet ist;
- Sobald die Oberfläche trocken ist, kann mit Poliermaschine oder Bürste / Tupfer / weiches Tuch poliert werden;
- Nur auf sehr groben und extrem unregelmäßigen Holzoberflächen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.

Für die routinemäßige Wartung können Sie die trockene Oberfläche mit einer Poliermaschine polieren.

Periodizität der Verwendung:

- alle 2-3 Monate: auf stark zertrampelten und einem starken Verschleiß ausgesetzten Oberflächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Räume, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Toiletten usw.);
- alle 4-6 Monate: auf schlecht zertrampelten Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz, etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- verwenden Sie LIGNOLUX nicht auf lackierten Hölzern.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver240222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann allergische Hautreaktionen verursachen. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch", Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch, D-Limonen

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Imprägniermittel für Holz, die eine Mindestschichtdicke bilden.
VOC in g/l des gebrauchsfertigen Produkts: 640,00. – Höchstwert: 700,00

UFI:QH50-A0PG-P008-003T

Rev4-Ver240222

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt conf. Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

Je nach Absorption der Hölzer:

- ca. 1 lt / 30 – 40 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalische Zustandszeit: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht: 0,79
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 23 T 60°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich in Wasser
- Trocknungszeit: 30-60 Minuten je nach Belüftung
- Konsolidierungszeit: 1 Tag
- Kinematische Viskosität: nicht verfügbar
- Konsolidierung: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it